



濕氣硬化型改性矽膠接著劑(非錫觸媒)

產品簡介

FS1328BL 是 FS115 的非錫觸媒版本。產品因應歐盟開始列管 DBT(二丁基錫化合物)之後，所採取的對策。本產品對廣泛的塑料(PMMA PVC PET NYLON)、金屬、玻璃有良好的密著力與彈性。使用脫醇中性樹脂，對素材的侵蝕可能降至最低。環保溫和無臭味，使用方便廣泛用途，是能被廣泛應用的一種彈性變性矽膠。

產品特色

1. 本產品不含錫化合物。
2. 本樹脂具有柔軟性，可吸收破壞能量。
3. 本產品於廣範圍的溫度變化中，有極佳的穩定性。
4. 本產品不會揮發出低分子量的矽氧烷化合物，不會對電子零件造成污染。
5. 本樹脂是單液型接著劑，不需要混合攪拌，使用方法簡單方便。
6. 本產品具有良好的安定性，可以在室溫下保存。
7. 本樹脂在接觸空氣的時候會快速反應，在短時間內就獲得表面乾燥的效果。
8. 本產品符合 2011/65/EU RoHS 法規規範。

樹脂規格

化學成分	FS1328BL
外觀	聚醚樹脂
顏色	液體
黏度*25°C, S14 50rpm, cps	黑色
比重@25°C	12,000~18,000
溶劑含量, %	1.06
	0

*此數值為參考值,實際值出貨 COA 為主。

硬化條件

表乾時間, 25.0°C, 50% RH, min	10
完全硬化時間, 25°C, days	7

使用方法

1. 樹脂所接著的表面應該乾淨清潔。建議先用有機溶劑擦拭表面，防止灰塵、油質和脫膜劑影響本產品的接著效用。
2. 將本產品倒入或塗抹於欲塗佈的目標，不須攪拌以免混入空氣。本產品與空氣接觸便會硬化，硬化時間則視其厚度、硬化溫度與相對濕度而定。
3. 厚度較厚的應用，例如：灌注。有時候會有底部不乾的現象，這是因為底部的樹脂與濕氣接觸的機會較少。這一種情況通常需要延長硬化時間，讓濕氣慢慢的從表面擴散進去底部。另外一個解決底部不乾的方法是分兩次灌注：第一次將樹脂灌注到一半的高度，待表面接近乾燥，尚有微黏的感覺時，再進行第二次灌注。
4. 本產品打開原始包裝以後要盡快使用完畢。若一時無法用完，需蓋緊並儲存於乾燥陰涼處。
5. 實際物品的硬化時間會受到下列因素影響：①物件的幾何形狀，②物件的材質特性，③接著劑的厚度，④環境的濕度。
6. 本產品固化物接觸皮膚時，並不會對人體產生任何危害。

成品性質

玻璃轉移溫度(參考值), °C	-40
熱膨脹係數(20~40°C), μm/m/°C	319
熱膨脹係數(70~90°C), μm/m/°C	369
硬度 (Durometer) ASTM D2240-03, Shore A	24
接著強度, PC vs. PC, kg/cm ²	36
接著強度, ABS vs. ABS, kg/cm ²	19
接著強度, PMMA vs. PMMA, kg/cm ²	22
接著強度, PET vs. PET, kg/cm ²	34
接著強度, PVC vs. PVC, kg/cm ²	36
接著強度, Copper vs. Copper, kg/cm ²	27
接著強度, SUS vs. SUS, kg/cm ²	29
接著強度, Glass vs. Glass, kg/cm ²	20
接著強度, Al vs. Al, kg/cm ²	20
伸長率(至斷裂), %	137
介電常數, 1KHz	4.55
介電常數, 100KHz	3.79
介電常數, 1MHz	N/A
介電常數, 10MHz	N/A
介電損失, 1KHz	0.34
介電損失, 100KHz	0.26
介電損失, 1MHz	N/A
介電損失, 10MHz	N/A

儲存環境

本產品應存放在陰涼的處所，避免與水氣接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子，杜絕任何的水氣。在未開封前，產品於鋁箔袋並有乾燥包的密封狀態存放於室溫(14~34°C)，本產品保存期限 6 個月。

處置原則

本產品不含致癌物質，但表面接觸可能會導致暫時性的皮膚泛紅，應以肥皂水將受污染的区域清洗乾淨。吞服本產品對人體仍有毒性，一旦誤食要馬上實施催吐與送醫診治。使用者若不小心沾到眼睛時，要立即以大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘以上再送醫診治。進一步的注意事項請詳見物質安全資料表。

這份技術資料僅供參考，資料中的數據是研發人員在實驗室中以有限的樣品數量所獲得的。不同的人員或不同的實驗方法都有可能獲得不一樣的實驗結果。由於實驗的條件與細節都不是在敝公司所能夠掌握的範圍，我們無法保證這些數據在客戶端的適用性。判斷實驗數據與實驗方法合適與否是使用者的責任。我們建議使用者參考這份技術資料，針對特定的應用重複實驗，來判斷產品應用的合適與否。